

Полиамид 6 гранулированный



По вопросам приобретения продукции обращаться по тел. (34248) 9-27-64, (34248) 9-28-83, факс (34248) 4-72-27 или e-mail sale@metafrax.ru

По вопросам приобретения нормативной документации обращаться по тел. (34248) 9-28-29, факс (34248) 4-02-67

Нормативный документ ТУ 2224-027-00203803-2016 «Полиамид 6 гранулированный. Технические условия»

Применение

Используют для литья деталей технического назначения, применяемых в машиностроении, автомобилестроении и других областях народного хозяйства.

Основные физико-химические показатели

Наименование показателя	Норма для марки	
	ПА 6 гранулированный	ПА 6-МГ гранулированный
Внешний вид и цвет	Гранулы от серого до желто-коричневого цвета	Гранулы от темно-серого до черного цвета
Количество инородных частиц на 100 г продукта, шт, не более	100	-
Размер гранул в мм (длина)	4±2	5±2
Массовая доля влаги, %, не более	0,5	0,7
Массовая доля непрорубленных гранул длиной до 20 мм, %, не более	1,5	2,0

Упаковка

Полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем массой нетто 25 кг.

Транспортирование и хранение

Транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранят в крытых, сухих складских помещениях, защищающих продукт от попадания атмосферных осадков и прямых солнечных лучей на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения при соблюдении условий транспортирования и хранения – 1 год со дня изготовления.